

Torggler

FLASH

Malta cementizia premiscelata per lavorazioni e fissaggi piccoli e extra-rapidi.

- Tixotropico
- Ideale per installazioni elettriche e idrauliche
- Perfetta finitura civile
- Presa rapida

CAMPI D'IMPIEGO

Flash è particolarmente indicato per:

- fissaggio in parete di elementi di impianti elettrici quali scatole di derivazione, di prese e di interruttori, guaine, tubi ecc.
- chiusura di tracce di impianti elettrici e termo-idrosanitari
- posa di controtelai, serramenti, profilati, paraspigoli
- stuccatura di crepe
- fissaggio di pali, recinzioni metalliche, ringhiere

CARATTERISTICHE

Flash è una miscela di un legante idraulico a rapida presa, inerti di opportuna granulometria e additivi speciali, totalmente privo di cloruri. Mescolato con acqua forma un impasto di consistenza plastica ed ottima tixotropia, che si applica con facilità sia in orizzontale che in verticale; fa presa in 3 - 5 minuti a 20 °C, è caricabile già dopo 3 ore.

È particolarmente indicato per applicazioni all'interno. Applicazioni esterne si possono eseguire solo per casi poco impegnativi.

Non subisce fenomeni di ritiro plastico.

Torggler

Specialty mortar

FLASH



EXTRA FAST SETTING

MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA PER LAVORAZIONI E FISSAGGI PICCOLI E EXTRA-RAPIDI.
Tixotropico | Ideale per installazioni elettriche e idrauliche | Perfetta finitura civile

VORGEMISCHTER, SCHNELL ABBINDENDER ZEMENTMÖRTEL FÜR KLEINE UND EXTRA SCHNELLE BEARBEITUNGEN UND BEFESTIGUNGEN.
Tixotrop | Ideal für elektrische und hydraulische Installationsarbeiten | Perfekter Oberputz

EXTRA-FAST SETTING, PRE-MIXED CEMENTITIOUS MORTAR FOR SMALL INSTALLATION WORKS.
Tixotropico | Ideal for electrical and hydraulic installations | Perfect construction engineering finishing

MORTIER À BASE DE CIMENT PRÉ-MÉLANGÉ À PRISE RAPIDE POUR LES OUVRAGES ET LES FIXATIONS PETITE ET ULTRA-RAPIDES.
Tixotrope | Idéal pour les installations électriques et hydrauliques | Finition civile parfaite

CONSUMO


Il consumo è di circa 1,8 kg di **Flash** per 1 litro di cavità da riempire.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo ben asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 6 mesi.

CONFEZIONI


Sacchi a valvola da 25 kg. Cartoni contenenti 4 sacchetti da 5 kg.



ISTRUZIONI D'IMPIEGO


Pulire accuratamente il supporto e bagnarlo fino a saturazione soprattutto quando è molto assorbente o con elevate temperature e forte ventilazione; supporti molto lisci devono essere opportunamente irruviditi.

Aggiungere al prodotto secco ca. il 20 % in peso di acqua, che corrisponde a circa 3,5 parti in volume di **Flash** e 1 parte in volume di acqua; impastare energicamente fino ad ottenere una malta plastica omogenea. Per l'elevata rapidità del prodotto si devono preparare solo quantità molto piccole, che possano essere poste in opera immediatamente.




Dato che la temperatura influenza molto i tempi di presa di **Flash**, nella stagione invernale bisogna avere cura di conservare il prodotto al riparo dal freddo e di impastarlo con acqua tiepida; nella stagione estiva evitare di lasciare il prodotto al sole ed impastare con acqua fredda, al riparo dal sole.

Flash così impastato deve essere posto in opera con cazzuola o spatola liscia tassativamente entro il tempo di lavorabilità. Rifinire e lisciare molto velocemente, evitando di farlo quando è iniziata la fase della presa.



AVVERTENZE

- Non usare più il prodotto impastato quando questo ha già iniziato la presa.
- Non riprendere mai con acqua impasti che sono già in presa.
- Non impastare con quantitativi eccessivi di acqua poiché si abbassano le resistenze meccaniche, soprattutto quelle iniziali.
- Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso, ecc.
- Se il prodotto di una confezione non viene impiegato completamente richiudere con cura ermeticamente la confezione, infilarla in un sacco di polietene a sua volta ermeticamente chiuso per garantire l'integrità per successivi usi.
- Come per tutti i prodotti su base cementizia, non eseguire mai lavori e applicazioni con temperature inferiori a +5 °C.



DATI TECNICI

Colore:	grigio
Massa volumica apparente:	1,3 kg/l
Granulometria:	0 - 0,4 mm
% acqua d'impasto e richiesta per sacco da 25 kg:	21 %
Consistenza dell'impasto:	plastica - tixotropica
Massa volumica dell'impasto:	2,1 kg / litro
Tempo di lavorabilità dell'impasto (a 20 °C):	2 minuti circa
Tempi di presa (a 20 °C):	
- Inizio presa:	3 minuti circa
- Termine presa:	4 minuti circa
Temperatura di applicazione:	da +5 °C a +35 °C
Intervallo di applicazione tra due o più strati:	5 minuti circa
Tempo di attesa per la messa in esercizio:	3 ore circa
Temperatura di esercizio:	da -20 °C a +90 °C
Resistenza a compressione (a 20 °C - impasto con 21 % di acqua):	
- dopo 30 minuti	2,5 N/mm ²
- dopo 1 ora	3,3 N/mm ²
- dopo 3 ore	4,0 N/mm ²
- dopo 24 ore	19,0 N/mm ²
- dopo 3 giorni	24,0 N/mm ²
- dopo 7 giorni	27,0 N/mm ²
- dopo 28 giorni	29,0 N/mm ²
Reazione al fuoco sec. EN 13501-1:	Classe A1

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica Spa si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 02.2012