

Torggler

MONORASANTE

Malta premiscelata, resinata e fibrorinforzata, di tipo PCC e classe R1, secondo EN 1504-3, per la rasatura di elementi in calcestruzzo.

- Eccezionale lavorabilità e adesione al sottofondo
- Ottime resistenza meccanica e durezza superficiale
- Applicabile in spessori da 1 a 3 mm
- Perfetto grado di finitura

CAMPI D'IMPIEGO

Monorasante è particolarmente indicato per:

- ugualizzazioni superficiali, anche estese, di calcestruzzi gettati;
- finitura di calcestruzzi e manufatti ripristinati con Restauro, Strutturale e Colabile;
- finitura di malte cementizie aventi buone resistenze meccaniche.

Ai sensi della EN 1504-9 il campo d'applicazione di Monorasante è riferibile ai principi 3 (Ripristino del calcestruzzo) e 7 (Conservazione e ripristino della passività) mediante i metodi 3.1 (Applicazione della malta a mano) e 7.1 (Aumento del copriferro con aggiunta di malta di cemento o calcestruzzo).

CARATTERISTICHE


Monorasante è una malta cementizia pronta all'uso, di colore grigio, a base di cemento ad alta resistenza modificato con microsilica, inerti selezionati a grana fine, resine sintetiche, fibre e additivi specifici. Una volta mescolata con acqua si ottiene un impasto di ottima lavorabilità, buona tixotropia, facilmente applicabile a spatola senza colature e sfridi, con ottima adesione al sottofondo.

Monorasante è un prodotto di riparazione non strutturale delle strutture in calcestruzzo per mezzo di malta idraulica di tipo PCC e classe R1 secondo EN 1504-3.



IN COMPLIANCE WITH
R1 PCC
EN 1504-3

ISTRUZIONI D'IMPIEGO




PREPARAZIONE ALLA POSA

Il sottofondo deve essere pulito e sano, privo di polvere, di materiale friabile e di sporco in genere.

Eventuali residui di disarmanti devono essere accuratamente rimossi. Nel caso di calcestruzzo ammalorato rimuovere con accurata martellinatura e scalpellatura ogni parte disancorata, fatiscente e non coerente, fino ad arrivare al sottofondo sano e resistente.


Ferri di armatura eventualmente affioranti devono essere liberati completamente dal calcestruzzo, portati a bianco con sabbiatrica o idrosabbiatrica e protetti con Ferri 1K. Le cavità e irregolarità devono essere ricostruite con Restauro o Strutturale.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Impastare Monorasante con il 19 - 21 % di acqua (pari a 4,75 - 5,25 litri per sacco da 25 kg), utilizzando possibilmente un trapano a basso numero di giri con apposita elica; mescolare fino a quando l'impasto risulta omogeneo e privo di grumi, di consistenza tixotropica e buona lavorabilità.

L'impasto così preparato ha un tempo di lavorabilità (Pot Life) di circa 60 minuti in condizioni normali (a +20 °C); temperature più elevate accorciano il tempo di lavorabilità, mentre temperature più basse lo allungano. Bagnare il sottofondo fino a saturazione e lasciare evaporare l'eccesso d'acqua o toglierlo con una spugna, avendo cura di eliminare ogni film d'acqua superficiale.



ISTRUZIONI DI POSA

Applicare l'impasto con spatola americana in uno spessore massimo di 2 - 3 mm. Qualora le condizioni del sottofondo richiedano l'applicazione di spessori maggiori, applicare più strati di 2 - 3 mm, attendendo il rapprendimento dello strato precedente prima di applicare il successivo. Dopo aver lasciato rapprendere bene il prodotto applicato (in condizioni normali tra 20 e 30 minuti) rifinire con frattazzino di spugna.

Gli attrezzi possono essere puliti con acqua prima che l'impasto faccia presa; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

AVVERTENZE

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C.
- Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso ecc.
- Non aggiungere acqua quando l'impasto ha già iniziato la presa.
- Non usare più il prodotto impastato quando ha già iniziato la presa, quindi avere cura di preparare di volta in volta una quantità di impasto che possa essere posto in opera entro il suo tempo di lavorabilità.
- Non eseguire rasature con temperature troppo elevate e con forte ventilazione; proteggere dall'irraggiamento solare diretto, impastare con acqua fredda, per l'applicazione attendere le ore più fresche e cercare di proteggere la superficie dalla ventilazione.

DATI TECNICI

PARAMETRO	METODO	REQUISITO EN 1504-3	VALORE
DETERMINAZIONE SU PRODOTTO IN POLVERE			
Colore:	Visivo		grigio
Massa volumica apparente della polvere:			1.300 kg/m ³
Granulometria:	EN 12192-1		0/0,5 mm
Cloruri solubili in acqua:	EN 1015-17	≤ 0,05 %	≤ 0,003%
DETERMINAZIONI SU IMPASTO FRESCO			
Acqua d'impasto:			19 - 21%
Massa volumica dell'impasto fresco:	EN 1015-6		2.000 kg/m ³
Consistenza dell'impasto:	Visivo		Tissotropica
Tempi di presa (inizio/fine):	EN 196-3		9/12 ore ca.
Tempo di lavorabilità dell'impasto:	EN 13395		60 min. ca
Temperatura d'applicazione:			da +5 °C a +30 °C
DETERMINAZIONI SU PRODOTTO INDURITO			
Temperatura di esercizio:			da -20 °C a +90 °C
Resistenza a compressione a 28 gg:	EN 12190	≥ 10 MPa	35 MPa
Resistenza a flessione a 28 gg:	EN 12190		10 MPa
Modulo elastico a compressione:	MIT 90*		12 GPa
Legame d'aderenza:	EN 1542	≥ 0,8 MPa	2,4 MPa
Compatibilità termica (gelo/disgelo):	EN 13687-4	Nessuna fessura o delaminazione dopo 50 cicli	Nessuna fessura o delaminazione dopo 50 cicli
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Valore dichiarato dal produttore	Classe A1

[*] I Metodi Interni Torggler (MIT) sono disponibili su richiesta.

1 MPa equivale a 1 N/mm²

CONSUMO

Il consumo di Monorasante è di circa 1,7 kg/m² per mm di spessore.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo ben asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 12 mesi.

CONFEZIONI

Sacchi a valvola da 25 kg

CERTIFICAZIONI

Prodotto classificato R1 PCC testato secondo EN 1504 - 3. Dichiarazione di conformità CE del prodotto è disponibile su richiesta.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di malta fina fibrorinforzata, classificata R1 PCC secondo EN 1504-3, per la rasatura di strutture in cls e cls armato (tipo Monorasante della Torggler Chimica spa) con consumo indicativo di kg/m².

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica Spa si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 10.2019