

Torggler

Polyurethane Foam

COPPI

PROFESSIONAL

Schiuma poliuretana monocomponente con ridotta post-espansione e massima adesione per la posa di tegole e coppi.

- Fino a 10 m² di superficie di coppi posati
- Impermeabile
- Elevata resistenza allo strappo
- Resistente al vento

CARATTERISTICHE

Coppi è una schiuma poliuretana monocomponente confezionata in bombola aerosol. La sua formulazione particolare, caratterizzata da una post-espansione ridotta, tempi di lavorazione mediamente più lunghi, una struttura a celle compatte e un'elevata resistenza allo strappo, la rendono particolarmente idonea alla posa di coppi e tegole. I tempi aperti lunghi permettono di garantire un'ottima adesione di coppi e tegole ai supporti di posa, mentre la post espansione ridotta evita sgradevoli fenomeni di sollevamento degli elementi incollati nonché sprechi di materiale dovuti a fuoriuscite laterali. L'elevata resistenza allo strappo garantisce un'ottima tenuta nel tempo dei materiali assemblati. Aderisce tenacemente a legno, calcestruzzo, laterizio, fibrocemento, metallo, vetro e svariate plastiche con l'eccezione di polietilene, teflon e silicone. La sua resistenza all'acqua, ai detersivi ed ai microrganismi nonché agli agenti chimici è buona. Comportamento al fuoco: B2 secondo DIN 4102-1.

La formulazione particolare di Coppi la rende molto indicata per le applicazioni di incollaggio, ma contestualmente ne riducono l'idoneità per le applicazioni dove si pone maggiore attenzione alla rapidità di reticolazione ed al volume ottenuto. Per queste applicazioni consigliamo l'impiego di Window & Door, Roof Tile o Resamaxx.

CAMPI D'IMPIEGO

- Incollaggio coppi e tegole.
- Incollaggio membrane da tetto traspiranti
- Isolamento perimetrale finestre da tetto




IN COMPLIANCE WITH


B2

DIN 4102


ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO



1.
I sottofondi devono essere liberi da oli, grassi e polvere. Inumidire, se del caso, prima dell'applicazione per garantire alla schiuma fresca l'umidità necessaria a formare una struttura a celle uniformi. Non spruzzare acqua sulla schiuma in fase di indurimento: l'umidità dell'aria è sufficiente per garantire una completa reticolazione della schiuma.



2.
Rimuovere il tappo protettivo dalla ghiera ed avvitare sulla apposita pistola oppure, nel caso della versione manuale, dopo aver tolto il coperchio dalla bombola, avvitare sulla valvola l'erogatore con prolunga in dotazione.




3.
Agitare per almeno 15 secondi la bombola prima dell'uso e ripetere questa operazione dopo eventuali intervalli di lavorazione.



4.
Capovolgere la bombola in modo che la valvola sia rivolta verso il basso, puntare la canna della pistola/il tubetto della prolunga nella direzione voluta e premere l'erogatore con le dita.
La quantità da estrarre deve essere in funzione del tipo di posa e della post-espansione della schiuma. In condizioni normali (23 °C e 50% U.R.) la schiuma aumenta del 10 - 20% ca. il suo volume iniziale.



5.
Dopo l'indurimento eventuali eccedenze possono essere tagliate con un cutter.



6.
Qualora non si utilizzasse il contenuto totale di una bombola, riportarla in posizione eretta e premere l'erogatore per pochi istanti. Il gas che fuoriesce pulirà valvola e pistola/prolunga erogatore.

PULIZIA

Tracce di schiuma non indurita, per esempio su abiti, attrezzi, ecc. si puliscono con solvente per schiuma poliuretanica. La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente (raschiando oppure smerigliando).

OSSERVAZIONI

La resa della schiuma è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e del sottofondo. Alle basse temperature si riduce fortemente sia la pressione di fuoriuscita del materiale fresco dalla valvola, che la resa di schiuma indurita. Per un'agevole estrusione del materiale ed una resa ottimale si consiglia lo stoccaggio della bombola a una temperatura di 20 °C.

ATTENZIONE

Supporti e manufatti completamente saturi d'acqua impediscono l'adesione della schiuma.

DATI TECNICI

PARAMETRO E METODO DI PROVA	VALORE
Colore	marroncino
Temperatura esterna durante l'applicazione	da +5 °C a +40 °C
Temperatura d'esercizio	da -40 °C a +120 °C
Filmazione superficiale a 23 °C e 50 % U.R. (MIT 87*)	15 - 30 minuti
Tranciabilità (cordolo del diametro di 20 mm a 23 °C - 50 % U.R.) (MIT R/08*)	180 minuti ca.
Massa volumica (dopo espansione contrastata) (MIT 50*)	30 - 40 kg/m ³
Resistenza a trazione (MIT 96*)	12 N/cm ²
Variazione dimensionale lineare a 23 °C e 50 % U.R. (MIT 52*)	< 5 %
Comportamento al fuoco (DIN 4102)	B2
Resistenza ai raggi UV	scarsa, tende ad ingiallire
Resistenza all'acqua	ottima
Resistenza ai microorganismi	ottima
Resistenza agli agenti chimici	buona

* I Metodi Interni Torggler sono a disposizione su richiesta.

CONSUMO/RESA (INDICATIVI)

In base alle nostre esperienze di cantiere, con una bombola di Coppi si possono ottenere fino a 30 metri lineari di cordolo di schiuma (di diametro pari a 2 - 3 cm), con i quali si possono rivestire mediamente da 7 a 10 m² di copertura, a seconda delle tecniche di posa e degli elementi scelti: canale/coppi necessitano normalmente di un incollaggio su due strati mentre per le tegole il livello di posa è unico e quindi, a parità di superficie, il consumo di schiuma sarà inferiore.

STOCCAGGIO

Mantenere al fresco in posizione eretta. Evitare accuratamente uno stoccaggio in posizione orizzontale, dato che in questa maniera si formano rapidamente delle incrostazioni sotto la valvola che compromettono irrimediabilmente l'estrusione della schiuma.

Coppi è stabile per almeno 12 mesi se conservata in posizione eretta, al fresco (a temperature inferiori a 25 °C), in un luogo asciutto e nelle confezioni originali chiuse. Rispettare la scadenza indicata sulla bombola.

CONFEZIONI

Coppi (utilizzo manuale) cartoni contenenti 12 bombole da 750 ml
Coppi (utilizzo con pistola) cartoni contenenti 12 bombole da 750 ml

AVVERTENZE

La bombola di Coppi è un recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare o bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione, fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare gli aerosols. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene componenti estremamente infiammabili, quindi utilizzarlo solo in luoghi ben ventilati. Soprattutto nel caso d'impiego di più bombole nello stesso luogo c'è pericolo di formazione di miscele esplosive di aria/gas propellente. Contiene difenilmetan-4,4' -diisocianato (N. CEE 615-005-00-9). Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica Spa si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 10.2019