

Torggler

SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

CAMPI D'IMPIEGO

Confezionato in pratico spruzzino dotato di nebulizzatore, Smooth è pronto all'uso e non necessita di ulteriori diluizioni. E' compatibile con i sigillanti acrilici, siliconici e ibridi e può essere utilizzato indipendentemente dalla natura chimica del prodotto impiegato per la realizzazione dei giunti tra i diversi elementi. Una volta applicato accelera la reticolazione superficiale e favorisce l'indurimento uniforme della massa di sigillante. Rispetto alla tradizionale lisciatura con saponi o detersivi diluiti, l'impiego di Smooth è preferibile perché chimicamente meno aggressivo verso i componenti delle varie tipologie di sigillanti.

LAVORAZIONE

I fianchi del giunto devono essere solidi, puliti, sgrassati e consistenti.

Posizionare nastro di carta autoadesivo lungo i bordi ed iniettare una quantità in eccesso di sigillante. Spianare con una spatolina umidificata con lisciante Smooth prima che abbia inizio la filmazione superficiale: a seconda del tipo di sigillante, della temperatura e dell'umidità dell'aria, l'intervallo di tempo può variare sensibilmente. Applicare una certa pressione in modo da ottenere un riempimento senza vuoti e una completa adesione del sigillante sui fianchi del giunto. Rimuovere immediatamente il nastro protettivo, spruzzare leggermente Smooth e ripassare la superficie con le dita per livellare eventuali creste o eccessi. Soprattutto nel caso di sigillature siliconiche realizzate su sottofondi porosi/assorbenti, si consiglia di rimuovere con acqua eventuali residui del lisciante, immediatamente dopo la lisciatura.



AVVERTENZE

- Non applicare a temperature inferiori a 0 °C.
- Accertarsi del tempo di reticolazione superficiale dei sigillanti per evitare di strapparne la pelle già indurita.
- Evitare l'accumulo di lisciate sui giunti orizzontali per prevenire la macchiatura.
- Non utilizzare su sigillanti ibridi cristallini.
- pH 7,5-8,5

CONSUMO

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m²

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore.

Nella confezione originale si mantiene per almeno 24 mesi.

CONFEZIONI

Confezione da 750 ml. Scatole da 8 pz.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica S.p.A. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 02.2020