

POWER GLUE DUO

Adesivo acrilico per moquette e piastrelle in PVC.

- Rivestimento adesivo permanente
- Resistente al traffico pedonale leggero
- Adatto per sottofondi assorbenti, impermeabili e pavimentazioni esistenti
- Adatto anche per il riscaldamento a pavimento
- Applicazione facile e veloce, non necessita di primer
- Senza solventi, inodore, emissioni COV molto basse, classe A+
- Adatto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni
- Facilmente removibile senza residui

CAMPI DI IMPIEGO

Power Glue Duo è adatto come adesivo per:

- Moquette rimovibili (bitume, PVC o tessuto con supporto in feltro, vinile con supporto in PVC)
- Moquette con supporto in feltro
- Il fissaggio di tessuti e tappeti con supporto in tessuto non tessuto

Power Glue Duo è adatto per l'uso su sottofondi di calcestruzzo, massetti in sabbia/cemento, massetti in anidrite, sottofondi liscianti, compensato e legno per pavimenti, vecchi pavimenti in PVC o piastrelle.

Solo per uso interno.

TIPI DI SOTTOFONDO

Utilizzare Power Glue Duo su sottofondi in calcestruzzo, massetto sabbia/cemento, massetti di anidrite.

Adatto per traffico pedonale leggero negli usi residenziali e uffici. Per aree commerciali, aree ospedaliere, hotel utilizzare Power Glue PVC Contract.



CARATTERISTICHE

Power Glue Duo è un adesivo acrilico adatto per rivestimenti a pavimento in PVC/vinile, piastrelle in PVC, pavimenti multistrato (PVC compatto, rivestito in poliestere e schiuma), rivestimenti in sughero-PVC, vinile espanso, piastrelle semiflessibili, tessuti intrecciati con o senza supporto, tappeti con supporto in schiuma o feltro, rivestimenti per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba marina).

PREPARAZIONE ALLA POSA

La preparazione del sottofondo deve essere conforme alle norme edilizie. Il sottofondo deve essere solido, uniforme, liscio, asciutto e privo di vecchi residui di adesivo, sporco, polvere, grasso o altri contaminanti. Per sottofondi problematici utilizzare Power Glue Primer o Power Glue Primer Plus.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Applicare uno strato uniforme di Power Glue Duo su tutta la superficie da coprire con una spatola dentata idonea (a seconda della porosità e rugosità del supporto). Per ridurre al minimo l'effetto delle dentellature adesive che si presentano attraverso sottili rivestimenti per pavimenti, applicare con una spatola e appiattire con un rullo di schiuma, avendo cura di pre-bagnare il rullo con adesivo. Per evitare la formazione di pozzanghere, concedere un tempo di apertura adeguato (circa 5-10 minuti, a seconda delle condizioni di temperatura e umidità dell'assorbimento del substrato e del tipo di rivestimento del pavimento) posare il rivestimento del pavimento mentre l'adesivo rimane appiccicoso e ricettivo utilizzare un blocco di sfregamento e / o rullo per espellere l'aria intrappolata e garantire un buon trasferimento dell'adesivo. Ripetere dopo 30-40 minuti. Non saldare i giunti prima della presa completa dell'adesivo. Gli attrezzi devono essere puliti con acqua calda, preferibilmente finché l'adesivo non si è ancora asciugato.

Rimozione del pavimento rivestito:

Sollevare la copertura partendo da un angolo e staccarla lentamente. I residui di adesivo possono essere facilmente rimossi con una soluzione detergente alcalina al 15% diluita in acqua calda. Immergere i resti dell'adesivo per circa 30 minuti fino a quando l'adesivo non si riemulsiona. Rimuovere con una spatola e un panno per pavimenti. Sono necessari diversi risciacqui per ottenere un pavimento originale senza alcuna superficie appiccicosa.

TEMPI TECNICI

Su sottofondi impervi il tempo di presa deve essere di almeno 4 ore.

CONSUMO

Il consumo di Power Glue Duo è di ca. 90-120 g/m².

CONFEZIONI

Secchio da 15 kg.

STOCCAGGIO

Conservare Power Glue Duo in luogo asciutto e riparato. Nella confezione originale, non aperta, conservato tra +10 e +30 °C si mantiene per almeno 12 mesi. Resistente al gelo fino a -5 °C.

DATI TECNICI

PARAMETRO E METODO DI PROVA	VALORI
Aspetto	Liquido viscoso
Colore	Crema
Colore della pellicola asciutta	Traslucido
Tempi di attesa	ca. 45-60 minuti, a seconda delle condizioni ambientali
Tempo di lavoro	permanente se privo di polvere
Pedonabilità	ca. 12 ore per le tegole in PVC, e immediato per le tegole di tappeti con supporti in tessuto non tessuto
Temperatura di applicazione	tra +10 °C e +30 °C
Reazione al fuoco	non infiammabile
Consumo	da 90 a 120 g/m ²

Le certificazioni sono disponibili sul sito www.torggler.com.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. La presente scheda tecnica sostituisce quelle precedenti. Versione 02.2020.