

# Torggler

## TILE 250

Klej cementowy klasy C2TE według normy EN 12004, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wydłużonym czasie otwartym, zmniejszonym spływie, do klejenia wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi, wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o małym i średnim formacie. Mrozoodporny.

- O zmniejszonym spływie
- Wydłużony czas otwarty
- Wysoka przyczepność
- Odpowiedni dla gresu porcelanowego i szklawionego o średnim/małym formacie
- Do klejenia płytek na podłożach o ograniczonej odkształcalności i niewielkich wymiarach
- Do klejenia "płytką na płytkę"

### ZASTOSOWANIA

- Klejenie na ścianach i podłogach wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o średnim/małym formacie (na zewnątrz długość boku płytki do 40 cm, wewnątrz max. 60 cm, w przypadku stosowania na podłożu z ogrzewaniem do 40 cm).
- Montaż elementów z betonu komórkowego.



IN COMPLIANCE WITH

**C2TE**

EN 12004

TILE 250 1/4

## RODZAJE PODŁOŻY

- Wylewki cementowe sezonowane.
- Podłoża betonowe.
- Tynki cementowe i cementowo-wapienne.
- Podłoża z betonu komórkowego.
- Podłoża odpowiednio zdylatowane i uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych systemów cementowych np. **FLEX 1K, FLEXISTAR**
- Podłogi ogrzewane.

## RODZAJE MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

- Płytki ceramiczne wszystkich rodzajów.
- Klinkier.
- Gres porcelanowy i szkliwiony o średnim/matym formacie.

## MAKSYMALNA GRUBOŚĆ KLEJENIA

10 mm

## CHARAKTERYSTYKA ZAPRAWY

**TILE 250** jest cementowym klejem w proszku w kolorze szarym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się klej o optymalnej urabialności, tiksotropowości i wysokich właściwościach klejących na wszystkich rodzajach podłoża. Nakładany na powierzchnie pionowe nie spływa i nie powoduje osuwania się płytek. Wydłużony czas otwarty pozwala na bezpieczny montaż nawet w ciepłych i wentylowanych pomieszczeniach. Odporny na cykle zamarzania i odmarzania. **TILE 250** jest zaklasyfikowany jako klej cementowy klasy C2TE zgodnie z normą EN 12004. Ze względu na bardzo niską emisję lotnych związków organicznych produkt jest certyfikowany jako EC 1 Plus zgodnie z wymogami GEV.

## OSTRZEŻENIA


Nie stosować **TILE 250** w następujących przypadkach:

- Na drewnie i konglomeratach drewnianych, powierzchniach metalowych, gumowych, z PCV, linoleum i pochodnych.
- Na podłożach ulegających nieustannym odkształceniom, naciskom i wysokim naprężeniom mechanicznym.
- Do montażu średnich i dużych formatów (powyżej długości boku płytki 60cm).

Montaż na powierzchniach gipsowych, anhydrytowych oraz stabilnych płyt gipsowo-kartonowych wymaga uprzedniego zagruntowania podłoża. W razie wątpliwości w przypadku tego rodzaju zastosowań, prosimy o skontaktowanie się z naszym Działem Technicznym.

# INSTRUKCJA STOSOWANIA

## PRZYGOTOWANIE DO UKŁADANIA PŁYTEK




Podłoża muszą być dostatecznie suche, wytrzymałe, mocne i równe, wolne od zabrudzeń olejem lub smarem, od kurzu i pyłu, luźnych i niezwiązanych fragmentów oraz od zabrudzeń. Nie mogą posiadać resztek powłok malarskich oraz muszą być odpowiednio sezonowane i nie mogą wykazywać znacznego skurczu. Przykładowo, tradycyjne wylewki cementowe o normalnym czasie wiązania i utwardzania muszą być sezonowane przez co najmniej 28 dni; tynki cementowe lub cementowo-wapienne muszą schnąć przez co najmniej 14 dni. Ubytki powstałe wskutek erozji lub uszkodzenia mechanicznego, nierówne powierzchnie, wgłębienia, ubytki naprawić wygładzając powierzchnię lub wypełniając ubytki odpowiednio dobraną zaprawą. Podłoża szczególnie porowate, tuszczące się a także te o bardzo niskiej wytrzymałości mechanicznej i łatwo odpajające się należy usunąć lub odpowiednio zagruntować.



## PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotować zaprawę **TILE 250** mieszając ją z 29-31% czystej wody (co odpowiada 7,25-7,75 litrom na worek 25 kg) w następujący sposób: do odpowiedniego pojemnika wlać prawie całą wodę potrzebną do zarobienia zaprawy, następnie powoli wsypywać produkt w proszku, równocześnie mieszając tworząc się masę za pomocą mechanicznego mieszadła (np. wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem ślimakowym). Po wysianiu całej ilości proszku, dolać pozostałą wodę i mieszać tak długo, aż masa stanie się jednorodna i bez grudek, zwracając szczególną uwagę na to, by usunąć ze ścianek i z dna pojemnika resztki materiału, który nie został dokładnie wymieszany. Pozostawić masę na około 5 minut, po czym ponownie krótko wymieszać. W ten sposób przygotowany klej zachowuje żywotność, tj. pozostaje przydatny do użycia w pojemniku przez około 6 godzin w warunkach normalnych (w temperaturze +20°C); w przypadku wyższych temperatur żywotność ulega skróceniu; w niższych temperaturach – wydłuża się.





## APLIKACJA ZAPRAWY

Przy bezpośrednim następcznieniu powodującym nagrzewanie podłoża zaleca się schłodzić podłoże poprzez zwilżenie w taki sposób, aby nie powstały zastoje wody na powierzchni. Należy klej specjalną pacą zębatą o wymiarach zębów dostosowanych do rodzaju i wymiaru klejonych płytek, zapewniając pełne pokrycie spodu płytek. Celem zapewnienia optymalnego przywierania zaleca się uprzednie nałożenie na podłoże cienkiej i jednolitej warstwy kleju, wykorzystując gładką część pacy zębatej, a następnie, natychmiastowe nałożenie częścią zębatą drugiej warstwy o wymaganej grubości



## UKŁADANIE PŁYTEK



Nakładać płytki, dociskając je lekko i delikatnie wciskając poprzez przesuw poprzeczny. W trakcie klejenia płytek o profilowanym spodzie przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych, zwłaszcza w miejscach poddanych działaniu gwałtownych zmian temperatury lub cyklów zamarzania i odmarzania, należy zastosować technikę „buttering-floating”: zaprawa klejowa jest nakładana na podłoże za pomocą pacy zębatej i rozprowadzana gładką stroną pacy na spodzie płytki wyrównując „na zdercie” profilowanie spodu. W ten sposób i pod warunkiem nałożenia dostatecznej ilości kleju, zapewnia się styczność kleju z płytką na całej klejonej powierzchni (jest to podstawowy warunek prawidłowego pokrywania płytkami podłóg i powierzchni narażonych na cykliczne zamarzanie i odmarzanie lub znaczące obciążenie odrywające ciśnieniem wody). Układanie płytek musi odbywać się wyjątkowo w czasie, w którym rozprowadzony na podłożu klej nadal wykazuje się świeżością i lepkością, tzn. gdy nie utworzyła się jeszcze na nim powłoka nawierzchniowa. Czas ten jest określaniany mianem „czasu otwartego” kleju i zależy od warunków otoczenia. Czas otwarty zaprawy **TILE 250** przekracza 30 minut w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wysokie temperatury, bezpośrednie następcznienie i silna wentylacja, podobnie jak podłoże charakteryzujące się wysoką porowatością i chłonnością, to czynniki, które mogą istotnie skrócić

czas otwarty, z kolei niskie temperatury, wysoka wilgotność otoczenia i niechłonne podłoże wydłużają czas otwarty. W razie niewielkiego przekroczenia czasu otwartego i powstania naskórka na powierzchni kleju nałożonego na podłoże należy jeszcze raz przeprofilować warstwę kleju zębami pacy, aby zerwać naskórek. Nie spryskiwać powierzchni z naskórkiem, ponieważ powstający film wodny uniemożliwi prawidłowe przyklejenie płytki. Płytek nie należy moczyć przed przyklejeniem, jedynie w przypadku płytek z zapyłona powierzchnią spodnią zaleca się ich płukanie poprzez zanurzenie na kilka sekund w czystej wodzie.

## CZYSZCZENIE KOŃCOWE

Narzędzia użyte do aplikacji produktu można myć wodą, zanim klej stwardnieje; później można je wyczyścić jedynie poprzez mechaniczne usunięcie zabrudzeń. Również ewentualne zabrudzenia powierzchni płytek należy usuwać przed stwardnieniem kleju. W tym celu należy użyć wilgotnej gąbki lub szmatki.

Nie aplikować produktu w temperaturach niższych niż +5°C i wyższych niż +35°C.

Nigdy nie mieszać z innymi spoiwami, jak cement, wapno hydrauliczne, gips itp.

Nigdy nie zarabiać stężonej zaprawy dodatkowymi ilościami wody.

Nigdy nie wykorzystywać przygotowanej zaprawy, jeśli już rozpoczął się proces jej twardnienia; dlatego należy każdorazowo przygotować taką ilość zaprawy, jaką można wykorzystać przed upływem jej żywotności (czasu przydatności do użycia).

# DANE TECHNICZNE

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU W POSTACI SYPKIEJ

Kolor	szary
Konsystencja	proszek
Gęstość nasypowa	1,30 kg/litr
Granulometria	0 - 0,5 mm

## WŁAŚCIWOŚCI ŚWIEŻEJ ZAPRAWY

Woda zarobowa	29 - 31%, co odpowiada ilości 7,25 - 7,75 litrów na worek 25 kg
Ciężar objętościowy zaprawy	1,55 kg/litr
Konsystencja masy	pastą - możliwa do nakładania pacą
Spyłw [wg EN 1308]	< 0,50 mm
Żywotność zaprawy (w temperaturze +23°C)	około 5 godzin
Czas otwarty [wg EN 1346]	> 30 minut
Czas gęstnienia [wg DIN 18156 czesc 2]	około 30 minut
Temperatura nakładania	od +5°C do +35°C

## WŁAŚCIWOŚCI OKREŚLONE DLA ZWIĄZANEJ ZAPRAWY

Przyczepność [wg EN 1348]	
- przyczepność początkowa	>1,4 N/ mm <sup>2</sup>
- przyczepność po starzeniu termicznym	>1,0 N/ mm <sup>2</sup>
- przyczepność po zanurzeniu w wodzie	>1,1 N/ mm <sup>2</sup>
- przyczepność po cyklach zamarzania-rozmarzania	>1,1 N/mm <sup>2</sup>
Fugowanie:	
- na ścianie:	po około 8 godzinach
- na podłodze:	po około 24 godzinach
Chodzenie po powierzchni	po 24 godz.
Pełna wytrzymałość	po 14 dniach
Temperatura użytkowa	od -30 °C do +90 °C
Zużycie	od 2,0 kg/m <sup>2</sup> do 5,0 kg/m <sup>2</sup>
Maksymalna grubość klejenia	10 mm
Klasyfikacja wg EN 12004:	C2 TE

## PRZERWY TECHNOLOGICZNE

Po montażu należy chronić powłokę przez co najmniej 24 godziny przed opadami atmosferycznymi oraz przez co najmniej 7 dni przed bezpośrednim następcznieniem. W przypadku montażu w miesiącach zimowych należy zapewnić ochronę przed mrozem przez okres co najmniej 7 dni. Fugowanie płytek można wykonać po upływie około 8 godzin na ścianie i po około 24 godzinach na podłodze, stosując produkt **TILE GROUT ≤8 mm**. WSKAZÓWKA: Fugi elastyczne należy uszczelnić silikonowymi produktami uszczelniającymi Torggler z linii **SILICON**. Chodzenie po podłogach pokrytych płytkami może odbywać się po upływie około 24 godzin. Pełną wytrzymałość i możliwość użytkowania podłóg i powierzchni klejonych z użyciem **TILE 250** uzyskuje się po upływie około 14 dni.

## CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Modena Centro Prove S.r.l. (MO), Jednostka Notyfikowana Nr 1599. Deklaracja Właściwości Użytkowych produktu (DWU) WE wraz z kopią odnośnych urzędowych raportów z badań jest dostępna na życzenie.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zużycie certyfikowanego zgodnie z EN 12004 kleju cementowego C2TE (typ **TILE 250** firmy Torggler Polska Sp. z o.o. do przyklejania płytek ceramicznych na podłogach i ścianach wynosi około .... kg/m<sup>2</sup>.

## ZUŻYCIE

Od 2 do 5 kg/m<sup>2</sup>. Zależy od rodzaju płytek, właściwości podłoża oraz metody nakładania. Przykładowo, jeżeli podłoże zostało należycie przygotowane i wygładzone, w przypadku płytek o małym formacie zużycie wynosi około 2 kg/m<sup>2</sup>, dla płytek o wymiarach do 40x40 cm wynosi około 3 kg/m<sup>2</sup>, a dla płytek o wyrazistym profilu spodu płytki oraz do zastosowań zewnętrznych (technika „buttering-floating”) zużycie wynosi około 5 kg/m<sup>2</sup>.

## PRZECHOWYWANIE

**TILE 250** należy przechowywać w suchym i ostygniętym pomieszczeniu. W oryginalnych, zamkniętych workach produkt pozostaje zdatny do użycia przez co najmniej 12 miesięcy. **CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ.**

## OPAKOWANIE

Worki wentylowane 25 kg.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą - informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe i dokładne. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy bezpośredniej kontroli nad rzeczywistymi warunkami stosowania produktów, nasze zalecenia i propozycje należy traktować tylko jako ogólne wytyczne. Nie stanowią one także żadnej gwarancji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości zalecamy przetestowanie produktu przed użyciem lub skontaktowanie się z naszymi specjalistami. Firma Torggler Chimica Spa zastrzega sobie prawo do zmiany, zastępowania lub usuwania informacji lub wprowadzania innych zmian w danych produktów określonych w niniejszym dokumencie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Dlatego istnieje możliwość, że niektóre informacje podane w tym dokumencie nie są już ważne. Niniejszy dokument zastępuje jego wcześniejszą wersję. Wersja 10.2019