

EKOR KD

Gotowy akrylowy klej do: płytek ceramicznych, gipsowych, kamiennych oraz dekoracyjnych okładzin elewacyjnych.

- Gotowy do stosowania
- Biały
- Elastyczny
- Wysoka przyczepność
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Na trudne podłoża budowlane

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- na typowych podłożach budowlanych np. mury, tynki, płyty g/k mocowane do ściany.
- na odkształcalnych podłożach budowlanych np. płyty g/k, OSB, Minerit, Farmacell na stelażu.
- na płytach systemu ociepleń

Rodzaje materiałów montażowych

- płytki ceramiczne ściennie i podłogowe
- kamień naturalny
- pustaki szklane
- okładziny na bazie dyspersji akrylowych jak: Ekor Deska i Ekor Lamel
- okładziny z tworzyw sztucznych
- płyty dekoracyjnych gipsu i korka,

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Klej dyspersyjny na bazie dyspersji akrylowej o dużej sile klejenia, gotowy do użycia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony do klejenia płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, płytek z kamienia naturalnego, płytek i pustaków szklanych, okładzin na bazie dyspersji akrylowych jak EKOR DESKA, EKOR LAMEL innych okładzin z tworzyw sztucznych, płyt dekoracyjnych gipsowych i korkowych. Do stosowania do podłoży sztywnych i odkształcalnych. Nie stosować na podłożach narażonych na ciągły lub długotrwały kontakt z wodą. EKOR KD spełnia klasę D2 E wg. normy EN 12004 + A1: 2012. Grubość klejenia od 2 mm do 5mm

Ostrzeżenia

Prac nie należy wykonywać przy temperaturze poniżej 5°C, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu. Wilgotność powietrza powyżej 75% i niskie temperatury wydłużają wysychanie kleju nawet do kilkunastu dni. Podczas wysychania chronić przed opadami atmosferycznymi i mrozem. Bezpośredni opad deszczu na świeży lub niewyschnięty klej może spowodować odspojenie przyklejonego elementu od podłoża. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć, a pozostały klej jak najszybciej zużyć. Nie stosować kleju na podłożach narażonych na ciągły lub długotrwały kontakt z wodą

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, stabilne, suche, oczyszczone z kurzu i brudu, odtłuszczone. Stabo przylegające i złuszczone się powłoki należy usunąć. Nowe podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane - muszą mieć zapewniony odpowiednio długi czas na osiągnięcie charakterystycznych dla siebie wartości wytrzymałości i wilgotności: warstwa zbrojąca na ociepleniu minimum 7 dni, tynki i jastrychy cementowe minimum 4 tygodnie, podłoża betonowe ok. 3 miesiące

PRZYGOTOWANIE KLEJU:

Produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

APLIKACJA:

Klej nanosić na uprzednio przygotowane podłoże przy pomocy pacy zębatej o wielkości zębów od 4 mm. Płytki o wymiarach większych niż 30 x 30 cm muszą być w 90% pokryte klejem - klej nanosi się na podłoże i na płytkę. Powierzchnia pokryta klejem EKOR KD powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek lub okładzin, aby nie został przekroczony jego czas otwarty. Można to stwierdzić dotykając powierzchnię kleju palcem, jeżeli do niego nie przylega to czas otwarty został przekroczony i tę warstwę kleju należy usunąć i nałożyć nową. Okładziny jak EKOR DESKA przykleja się na całej długości i dociska gumowym walcem do tapetowania tak, aby klej wypełnił przerwy między poszczególnymi deskami. Klej EKOR KD może być również fugą między przyklejanymi elementami. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną kładzie się jak najbliżej poprzedniej, dociska i przesuwa do uzyskania spoiny odpowiedniej szerokości. Płytek przed kładzeniem nie zwilża się wodą. Zabrudzenia na powierzchni przyklejanych płytek, EKOR DESKI, etc. umyć wodą przed stwardnieniem kleju, oraz wyczyścić z pozostałości kleju fugi między płytkami. Pytki można spoinować po ok. 48 godzinach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu	WARTOŚĆ
Kolor i postać	Biała homogeniczna pasta
Gęstość	1,2 kg/litr
Granulacja	
Czas korekty	30 min.
Czas otwarty	20 min.
spoinowanie	po 48 godzinach
Temperatura otoczenia podczas stosowania	+5 °C do +25 °C
Temperatura użytkowania	-40 °C do +120 °C
Grubość warstwy	od 2 do 5 mm
Zużycie	Ok 1,2kg/m ² przy grubości 1mm
Klasyfikacja wg EN 12004+A1	D2 E
Opakowanie	wiadro 8kg

Przechowywanie

Produkt przewozić i przechowywać w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywany w takich warunkach produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania wg normy wg EN 12004+A1 klasa D2 E.

Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym doświadczeniu i wiedzy; dlatego wszystkie zalecenia i sugestie zawarte w tym dokumencie są bez gwarancji i muszą być zweryfikowane przed użyciem produktu przez osobę, która zamierza go wykorzystać i która bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z jego użycia, ponieważ warunki użytkowania nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. W przypadku wątpliwości zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów i/lub zwrócenie się o pomoc do naszych techników. Firma Torggler zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany i/lub usunięcia elementów oraz zmiany danych produktów w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia, w związku z czym podane tu informacje mogą stracić ważność. Prosimy zawsze zapoznać się z najnowszą wersją karty katalogowej, dostępną pod adresem www.torggler.com .Wersja 01 08.23