

FINISSIMO

SUPERGŁADKA, PAROPRZEPUSZCZALNA GŁADŹ TYNKARSKA

do wygładzenia powierzchni tynków renowacyjnych i osuszających

- Doskonała kompatybilność z tynkami renowacyjnymi systemu: EKOR 44R, INTONACO WTA oraz RISAN ONE
- Wysoka dyfuzyjność
- Doskonała obrabialność
- Niezwykle gładki z efektem zaprawy cementowej
- Uziarnienie do 0,1 mm
- Szczególnie polecana w obiektach zabytkowych
- Wysoka tiksotropowość
- Kolor biały
- do stosowania wew. i na zewnątrz

OPIS WYROBU

Gładź tynkarska **FINISSIMO** jest przygotowaną w zakładzie suchą mieszką specjalnych spoiw hydraulicznych, wapna hydratyzowanego, sproszkowanego krystalicznego węgla wapnia, modyfikatorów i specjalnych dodatków oraz drobnopiękistych wypełniaczy. Jest gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą. Po zarobieniu uzyskuje się gładź tynkarską o doskonałej urabialności, tiksotropii i przyczepności do podłoża pozwalającej na swobodne szpachlowanie w dowolnym kierunku (także z góry na dół). Łatwa do nakładania zarówno na ścianach jak i na sufitach. Po związaniu tworzy porowatą strukturę, która gwarantuje wysoki poziom przepuszczalności powietrza oraz doskonały efekt estetyczny gładkości. Produkt charakteryzuje się hydrofobowością, porowatością i dyfuzyjnością kompatybilną z tynkami renowacyjnymi i osuszającymi: EKOR 44R, INTONACO WTA, RISAN ONE. Gładź tynkarska **FINISSIMO** jest materiałem w białym kolorze. Malować silikonową farbą paroprzepuszczalną RS PITTURA, EKOR 86R oraz krzemianową EKOR 84

ZASTOSOWANIE

Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, jako gładź tynkarska do cienkowarstwowego szpachlowania tynków renowacyjnych i osuszających, a także tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i wapiennych. Szczególnie polecany do obiektów zabytkowych. Gładź tynkarska **FINISSIMO** nie powinna być stosowana na podłożu gipsowe oraz na tynkach i murach pomalowanych farbami bądź powłokami syntetycznymi. Nakładać w warstwach o grubości ok. 2mm, maksymalnie do całkowitej grubości nie większej niż 5mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare podłoża wykonane z tynków i zapraw na bazie cementu, cementu wapiennego i wapna hydraulicznego:

Podłoże musi być czyste, solidne, wolne od kurzu i kruszących się materiałów. Pozostałości olejów i smarów, a także resztki farb, lakierów i powłok syntetycznych należy starannie usunąć. Dokładnie zwilżyć przygotowane podłoże i pozwolić na odparowanie nadmiaru wody. W przypadku podłoża o nierównościach większych niż 5 mm, wyrównać je oddychającym tynkiem drobnopiękistym.

Nowe tynki renowacyjne i osuszające:

Odczekać do całkowitego utwardzenia tynku renowacyjnego (co najmniej 1 dzień na 1 mm grubości warstwy stosowanego tynku renowacyjnego i/lub osuszającego). Upewnić się, że powierzchnia tynku jest wystarczająco szorstka. Jeśli nie, należy ją uszorstnić przy użyciu standardowych narzędzi. Dokładnie zwilżyć przygotowane podłoże i pozwolić na odparowanie nadmiaru wody

SPOSÓB UŻYCIA

Suchą gładź tynkarską **FINISSIMO** zarobić wodą w ilości 5,7-6 litra na worek 15kg (ok. 38-40% wagowo). Zaleca się dodać wstępnie 2/3 wymaganej ilości wody i wymieszać, a następnie dodać resztę wody. Mieszać w mieszarce bębnowej lub mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym przez ok. 2 minuty do uzyskania jednolitej, bez grudek, plastycznej i napowietrzonej mieszaniny. Odstawić na około 10 minut, następnie ponownie przemieszać. Tak przygotowana mieszanka ma czas gotowości do pracy ok. 90 minut w normalnych warunkach (+20°C); przy wyższych

temperaturach czas przydatności do stosowania się skraca, przy niższych wydłuża się.

Materiał nakładać pacą ze stali nierdzewnej warstwą o grubości nie większej niż 2mm. Pozostawić pierwszą warstwę do utwardzenia na około 2-3 godziny, a następnie usunąć wszelkie nierówności. Nałożyć drugą warstwę produktu i przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej doprowadzić do uzyskania równej powierzchni lub zacierać pacą z gąbką. Aby zwiększyć połysk kilkakrotnie gładzić powierzchnie przy pomocy gładkiej, czystej, lekko nawilżonej pacy.

Wygładzenie gładką pacą ze stali nierdzewnej pozwoli uzyskać wysokiej jakości gładkie wykończenie powierzchni. Przy mniej dokładnym nakładaniu i wygładzaniu możliwe jest również wyrównanie powierzchni przez szlifowanie powierzchni drobnym papierem ściernym. Wygładzoną powierzchnię przez pierwsze godziny należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed zbyt szybkim wietrzeniem.

Świeża gładź musi twardnieć przez przynajmniej 21 dni, po tym czasie można ją pomalować farbą: RS PITTURA, EKOR 86R lub krzemianową EKOR 84 bądź inną farbą przepuszczającą parę wodną. Narzędzia używane podczas aplikacji produktu powinny być umyte wodą zanim zaprawa stwardnieje. Po związaniu zaprawy można ją usunąć jedynie mechanicznie.

UWAGI

- Nie stosować na tynkach gipsowych.
- Nie używać na tynku lub murze, który został pokryty farbami lub powłokami syntetycznymi.
- Nie stosować na pyłących, kruszących się i luźnych tynkach lub podłożach o nierównościach przekraczających 5 mm.
- Nie używać do wykonywania grubych tynków.
- Nie mieszać z innymi środkami wiążącymi, takimi jak cement, wapno hydrauliczne, gips itp.
- Nie dodawać wody, jeśli mieszanina zaczęła już wiązać. Z tego powodu należy mieszać tylko małe ilości na raz, które można zastosować w czasie przetwarzania.
- Nie używać w bardzo wysokich temperaturach; w takim przypadku wymieszać z zimną wodą, poczekać na chłodniejszą część dnia i chronić powierzchnię przed przeciągami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie używać w temperaturach poniżej +5 °C lub powyżej +35 °C.
- Nie malować farbami nieoddychającymi i nie pokrywać go nieoddychającymi powłokami syntetycznymi.

PRZECHOWYWANIE

W fabrycznych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas prac chronić oczy i skórę. Zawiera chrom Cr (VI), może wywoływać reakcję alergiczną. W przypadku zanieczyszczenia oczu niezwłocznie przepłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.

UWAGI KOŃCOWE

Środki bezpieczeństwa Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP. Karta charakterystyki produktu dostępna na stronie www.torggler.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Niemniej jednak, wszystkie zalecenia i porady są niewiążące, muszą zostać sprawdzone przed użyciem produktu przez osoby, które zamierzają go używać i biorą na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z użytkowania produktu, ponieważ warunki użytkowania nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. W przypadku wątpliwości zawsze zaleca się przeprowadzenie testu przydatności i/lub skonsultowanie się z naszymi technikami. Torggler zastrzega sobie prawo do modyfikacji, wymiany i/lub wycofania produktów z programu bez wcześniejszego powiadomienia oraz do zmiany danych produktu podanych w niniejszym dokumencie, w którym to przypadku podane tutaj informacje mogą być już nieaktualne. Zawsze należy zapoznać się z najnowszą wersją arkusza danych technicznych dostępną na stronie www.torggler.pl

DANE TECHNICZNE

Zaprawa w proszku	
Kolor/konsystencja	biały/proszek
Gęstość nasypowa wg MIT 13	ok. 0,8 kg/dm ³
Granulacja wg EN 1015-11	< 0,1mm
Opakowania:	worki 15 kg
Okres trwałości:	12 miesięcy
Świeża zaprawa	
Ilość wody zarobowej na worek 15kg	38%-40% ok. 5,7-6 litra
Konsystencja wg EN 1015-3	180mm
Odczyn pH mieszaniny	> 12
Gęstość wg EN 1015-6	ok. 1,65 kg/dm ³
Zawartość powietrza wg EN 1015-7	10%
Retencja wody wg DIN 18555-7	99%
Czas gotowości do pracy wg EN 1015-9	> 90min
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Zużycie na warstwę grubości 1mm	ok. 1,2kg/m ²
Maksymalna całkowita grubość warstwy	5mm
Związana zaprawa	
Gęstość wg EN 1015-10	1,30kg/dm ³
Wytrzymałość na zginanie β_{bz} wg EN 1015 -11	1,30 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie β_d wg EN 1015 -11	3,20 N/mm ²
Współczynnik (β_d/β_{bz})	2,2
Przyczepność wg EN 1015-12	0,7 N/mm ²
Współczynnik dyfuzji pary wodnej – „ μ ” wg EN 1015-19	8
Współczynniki kapilarnego wchłaniania wody wg EN 1015-18	1,30kg/(m ² ×min ^{0.5})
Odporność na temperaturę	od -20°C do +90°C
Współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_{10, dry}$	0,47W/(m×°K)
Reakcja na ogień wg EN 13501-1	klasa A1
Klasyfikacja produktu EN 998-1	Klasyfikacja GP – CS II – W0

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0249/24

Niniejsza karta techniczna unieważnia poprzednie.