

EKOR 88

FARBA AKRYLOWA

do wykonywania wewnętrznych malarskich powłok dekoracyjno - ochronnych

- 2 klasa ścieralności
- Łatwa aplikacja
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Szeroka gama kolorystyczna

OPIS WYROBU

EKOR 88 to wodorozcieńczalna farba akrylowa wewnętrzna o wysokiej odporności na ścieranie. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia i paroprzepuszczalnością. Jest łatwa do utrzymania w czystości wszystkimi dostępnymi środkami czyszczącymi nie zawierającymi rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

Farba akrylowa **EKOR 88** przeznaczona jest do wykonania wewnętrznych powłok dekoracyjno-ochronnych na wszystkich podłożach mineralnych jak również pomalowanych wcześniej farbami na bazie tworzyw sztucznych znajdujących się w dobrym stanie. Idealnie nadaje się do zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni betonowych np. w garażach, halach fabrycznych i magazynach, jak również polecana wszędzie tam, gdzie wymagany jest najwyższy stopień czystości i higieny np. w szpitalach, aptekach, kuchniach, stołówkach itp. Matowa, biała oraz w szerokiej gamie kolorystycznej zgodnie z wzornikiem kolorów TORGGGLER.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, odłuszczone, suche, nośne, pozbawione jakichkolwiek utrudniających przyczepność substancji jak kredujące stare powłoki malarskie, kurz, sadza, olej itp. Zaleca się przeprowadzenie wstępnych prób w celu określenia nośności i przyczepności. Nieodpowiednie powłoki należy dokładnie usunąć. Nierówności i wgłębienia wyrównać masami zgodnymi z podłożem, np. beton zaprawą EKOR 41, EKOR 48, tynki mineralne i mury zaprawą EKOR 46 lub produktami gipsowymi: EKOR 400, EKOR 200. Do szpachlowania polecamy gładz dolo-mitową EKOR 300. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Gładkie i zwarte – o niskiej chłonności podłoża należy przeszlifować a następnie oczyścić. Powierzchnie zarażone grzybami i algami zdezynfekować preparatem grzybo- i algobójczym EKOR ALGIT. Podłoża cementowe o normalnej chłonności przed naniesieniem farby należy zagruntować preparatem TIXOGRUNT lub EKOR 61 i TILE PRIMER 61 w rozcieńczeniu zgodnym z KT produktów. Stare tynki cementowo – wapienne o dużej chłonności gruntować dwukrotnie metodą mokre na mokre. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum trzy-, czterotygodniowy okres sezonowania. Powłoki malarskie w dobrym stanie, podłoża o niskiej chłonności - szczególnie nowe tynki cementowo-wapienne jak również tynki akrylowe i inne podłoża zawierające w swoim składzie spoiwa polimerowe nie wymagają gruntowania.

Płyty gipsowo-kartonowe oraz podłoża o zróżnicowanej chłonności i kolorze gruntować lateksowo-akrylową farbą gruntującą EKOR 891

MALOWANIE

Nanosić dwukrotnie najlepiej z zachowaniem co najmniej 2 godzinnego odstępu czasowego, wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku. Nie stosować w temperaturze niższej niż +10°C lub wyższej niż +25°C ani przy silnym nasłonecznieniu. Wysychanie – ok. 24 godz. w temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. Niska temperatura oraz wyższa wilgotność powietrza powodują wydłużenie czasu wysychania. W razie potrzeby do pierwszego malowania dodać max 10%, do drugiego max. 5% wody. Farbę nanosić w ilości zapewniającej uzyskanie jednolitej, równomiernej powłoki. Wydzielone architektonicznie powierzchnie malować w jednym ciągu technologicznym i najlepiej materiałem pochodzącym z tej samej szarży produkcyjnej. W celu zapewnienia długotrwałego efektu ochronno – dekoracyjnego, na powierzchniach pionowych wymagane jest minimum dwukrotne naniesienie powłoki. Narzędzia po użyciu umyć wodą. Po zakończeniu prac napoczęte opakowania farb należy dokładnie zamknąć a ich zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym czasie.

Farbę można nakładać hydrodynamicznie:

- agregat GRACO St Max 495 - Dysza-PAA 517 Ciśnienie-180 Bar Filtr - 60 mesh Rozcieńczenie-10%
- agregat WAGNER Pro Spray 3.21 - Dysza-0552-517 Ciśnienie-200 Bar Filtr - 60 mesh Rozcieńczenie do-15%

-agregat TITAN 450e Dysza-661-517 - Ciśnienie-200 Bar Filtr - 60 mesh Rozcieńczenie do-10%

Uwaga: W przypadku wyrobów w kolorze, przed naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na zgodność koloru.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem w temperaturach od +5°C do +25°C. W takich warunkach farbę można przechowywać przez 24 miesiące. Na opakowaniu podaje się datę produkcji. **Chronić przed mrozem!** Po przemrozeniu produkt nie nadaje się do użytku

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie elementy metalowe i szklane jak ramy okienne, rynny, klamki, szkło dokładnie osłonić, aż do całkowitego wyschnięcia elewacji. Szkody powstałe z zachłapania lub zabrudzenia są trudno usuwalne.

Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

UWAGI KOŃCOWE

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są na naszej najlepszej wiedzy wynikającej z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta.

DANE TECHNICZNE:

Gęstość objętościowa:	ok. 1,44 kg/dm ³
Temperatura stosowania + podłoża	+10°C do +25°C
Wilgotność względna przy nakładaniu i wysychaniu	60-85%
pH	ok. 9
Czas schnięcia jednej warstwy:	nie więcej niż 3h
Krycie jakościowe:	Rodzaj III, metoda C
Wygląd powłoki:	Bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń
Barwa powłoki:	Zgodna z wzorcem
Połysk:	Mat - 12 dla farb matowych wymagane <15
Odporność powłoki na szorowanie na sucho:	Śladowa ilość pigmentów na tkaninie
Odporność powłoki na szorowanie na mokro, ubytek grubości:	≥5 μ i ≤ 20μ po 200 cyklach szorowania, Klasa II
szorowania	≤ 1
Odporność powłoki na działanie światła przez 168h:	≤ 3
Zawartość LZO (VOC):	< 30 g/l
Zużycie przy dwukrotnym malowaniu na powierzchniach:	
- gładkich	0,15 – 0,20 l/m ²
- chropowatych	0,20 – 0,30 l/m ²
Przechowywanie:	24 miesiące
Opakowania:	wiadra plastikowe 10 litrów wiadra plastikowe 5 litrów

Kolorystyka wg wzornika TORGGGLER : VIP 305 kolorów oraz Natural 70. Wyrób zgodny z: PN – C – 81914:2002; oraz PN – EN 13300:2002

Dobrowolna deklaracja zgodności parametrów technicznych FAW 8250

Niniejsza karta techniczna zastępuje poprzednie