

Paintings and Coatings

EKOR 67

GRUNT EGALIZUJĄCY POD FARBY ELEWACYJNE

na świeże podłoża mineralne jako przygotowanie podłoża pod malowanie farbami

- ogranicza powstawanie wykwitów wapiennych
- zmniejsza chłonność podłoża
- na tynk mineralny Ekor 82 oraz typowe podłoża mineralne
- szczególnie zalecany w sezonie jesienno-wiosennym przy obniżonych temperaturach wysychania
- składnik systemy ociepleń ETICS.

OPIS I ZASTOSOWANIE WYROBU

EKOR 67 to płynny preparat na bazie syntetycznych żywic wymieszanych z wodą i domieszkami modyfikującymi. Nie zawiera rozpuszczalników. Przeznaczony jest do gruntowania przed malowaniem farbami nowo wykonanych podłoży i tynków mineralnych (cem. - wap, cem., wapiennych oraz ciepłochronnych itd.) Gruntowanie egalizujące preparatem EKOR 67 wykonuje się, aby ograniczyć powstawanie wykwitów wapiennych na powierzchni świeżo wykonanych tynków lub innych powierzchni z materiałów mineralnych. Poza tym gruntowanie egalizujące stosuje się dla ujednolicenia podłoża pod względem chłonności i późniejszego wpływu na kolorystykę malowania. Preparat egalizujący trwale wiąże wodorotlenek wapnia, który powstaje podczas wiązania cementu redukując możliwość powstania wykwitów wapiennych. Gruntowanie egalizujące jest zalecane jako przygotowanie pod malowanie tynki mineralnego EKOR 82 w systemach ociepleń EKOMIX S i EKOMIX W, a szczególnie zalecane jeżeli jest ryzyko niepełnego wysezonowania tynku przed malowaniem szczególnie w okresie obniżonych temperatur całodziennych w czasie jesienno-wiosennym. Podłoża gruntowane preparatem egalizującym łatwiej dają się malować, po zagruntowaniu znacznie zmniejsza się ryzyko wystąpienia przebarwień albo różnic w odcieniach kolorów, ponadto gruntowanie zmniejsza zużycie farby. Grunt egalizujący EKOR 67 można stosować na każde budowlane podłoża mineralne na zewnątrz a także wewnątrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i pozbawione pyłów, kurzu, plam oleistych, mchów, glonów, porostów itp. Miejsca uszkodzeń podłoża naprawić odpowiednio dobranymi do podłoża masami naprawczymi - przynajmniej na 3 dni przed gruntowaniem. Nowe betony i tradycyjne tynki muszą mieć zakończone procesy twardnienia, wiązania i wstępnego wysychania (minimum 14 dni). Gładkie i zwarte podłoża – o niskiej chłonności należy przeszlifować a następnie oczyścić. Powierzchnie zarażone grzybami i algami zdezynfekować preparatem grzybo- i algobójczym EKOR ALGIT zgodnie z KT produktu. Tynk mineralny powinien być sezonowany min. 3 dni w optymalnych warunkach pogodowych tj: w temperaturze +20°C, wilgotności względnej 60%, tynk powinien być bezwzględnie suchy, nie zalany przed gruntowaniem i nie przemrożony. Po dokonaniu egalizacji tynku mineralnego należy odczekać min. 24 godziny (w optymalnych warunkach pogodowych tj: temperatura 20°C, wilgotność względna powietrza 50%) i dopiero po jego upływie przystąpić do nakładania farby elewacyjnej. Niska temperatura, podwyższona wilgotność wydłużają czas wysychania tynku mineralnego wydłużając okres karencji przed gruntowaniem. Podczas gruntowania podłoże powinno mieć temperaturę wyższą o co najmniej 2°C od temperatury punktu rosy.

GRUNTOWANIE

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Nie wolno dodawać do produktu żadnych innych substancji. Bezpośrednio przed użyciem produktu całą zawartość opakowania należy dokładnie

wymieszać. Grunt nanosić na podłoże wałkiem malarskim o miękkim włosiu lub pędzlem cienką warstwą przy średnim zużyciu materiału ok. 0,1 – 0,15 kg/m². Przed malowaniem farbami należy odczekać na wyschnięcie i związanie gruntu przynajmniej 24 godziny (w temperaturze minimum +20°C i wilgotności poniżej ok. 65%). Narzędzia i zabrudzenia w stanie świeżym myć wodą.

Zalecenia wykonawcze

- Świeżo gruntowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi – zacinającym deszczem, jak również przed nadmiernym i zbyt gwałtownym wysychaniem, np. wiatr, silne słońce przez co najmniej przez 24 godziny.
- Przy malowaniu elewacji stosować siatki ochronne na rusztowania.
- Podczas wysychania gruntu niedopuszczalne jest obniżenie temperatury podłoża poniżej temperatury punktu rosy.
- Powierzchnię starych tynków mineralnych przed gruntowaniem należy umyć za pomocą myjki ciśnieniowej rozproszonym strumieniem wody i pozostawić do wyschnięcia.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność wydłużają czas wysychania tynku mineralnego oraz gruntu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach fabrycznych i dodatniej temperaturze, ale nie wyższej niż +25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci. **Chronić przed przegrzaniem wilgocią i mrozem.** Na opakowaniu podano datę produkcji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas prac chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu niezwłocznie przepłukać dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać oparów, a podczas prac wewnątrz budynku zapewnić wymaganą wentylację. Nie wylewać materiału do gruntu, cieków wodnych ani do kanalizacji.

UWAGI KOŃCOWE

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta.

DANE TECHNICZNE

Kolor i postać:	biała ciecz
Nanoszenie:	pędzel, wałek
Zapach:	charakterystyczny
Wilgotność względna przy nakładaniu i wysychaniu	60-85%
Gęstość:	1,05 ±5% kg/litr
pH	ok. 8
Czas wysychania i wiązania:	24 godz.
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C
Zużycie:	0,10 – 0,15 kg/m ²
Opakowania:	Kanister 10 kg
Okres trwałości:	24 miesiące

Składnik systemu ociepleń ETICS EKOMIX W
Deklaracja właściwości użytkowych nr 9/16 EKOMIX ETA W

Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym doświadczeniu i wiedzy; dlatego wszystkie zalecenia i sugestie zawarte w tym dokumencie są bez gwarancji i muszą być zweryfikowane przed użyciem produktu przez osobę, która zamierza go wykorzystać i która bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z jego użycia, ponieważ warunki użytkowania nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. W przypadku wątpliwości zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów i/lub zwrócenie się o pomoc do naszych techników. Firma Torggler zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany i/lub usunięcia elementów oraz zmiany danych produktów w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia, w związku z czym podane tu informacje mogą stracić ważność. Prosimy zawsze zapoznać się z najnowszą wersją karty katalogowej, dostępną pod adresem www.torggler.com. Wersja 09.02.2024.