Torggler

TILE PRIMER

Pretrattamento migliorativo di adesione, assorbimento e isolamento per la posa di piastrelle su supporti in gesso, anidrite e cementizi.

- Elevata capacità isolante
- Buona adesione
- Facile da applicare
- Senza solventi

CAMPI DI IMPEGNO

Tile Primer può essere impiegato:

- per il trattamento di sottofondi in gesso sui quali si vogliono applicare rivestimenti ceramici mediante adesivi cementizi. Protegge il gesso dall'umidità ed isola lo stesso dal cemento impedendo la nota reazione espansiva tra cemento e gesso.
- come prespalmatura consolidante per sottofondi cementizi sfarinanti o che necessitano di pretrattamenti, prima di stendere la malta autolivellante Floorrep o di un livellante cementizio Livellina 0-10, Livellina 5-30 e Livellina 5-40.
- come consolidamento e impermeabilizzazione delle superfici cementizie.

CARATTERISTICHE

Tile Primer è un pretrattamento a base di acrilati in dispersione acquosa che una volta applicato ed essiccato forma un film colorato e duro, con elevata resistenza all'acqua. Tile Primer migliora l'adesione delle rasature e livellanti, regolando l'assorbimento su superfici cementizie o a base anidrite e gesso.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

AVVERTENZE

- Non applicare Tile Primer a temperature inferiori a +5 °C. Il prodotto è sensibile al gelo.
- In caso di lavori esterni non applicare il prodotto in imminenza di pioggia.
- Agitare il prodotto prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Il sottofondo deve essere pulito ed asciutto. Agitare preventivamente il prodotto prima dell'uso.
È possibile applicare Tile Primer con pennellessa, spazzolone o a spruzzo. L'applicazione deve avvenire sopra +5 °C e per lavori esterni non deve essere eseguita in imminenza di pioggia. Di norma è sufficiente un'unica mano. Nel caso di sottofondi molto assorbenti ripetere il trattamento una seconda volta. Quando il film applicato non si presenta più appiccicoso al tatto è possibile procedere alla stesura dell'adesivo per piastrelle o alla posa della malta autolivellante Floorrep o di un livellante cementizio Livellina 0-10, Livellina 5-30 e Livellina 5-40. Pulire gli attrezzi con acqua quando il Tile Primer è ancora fresco. Residui secchi vanno rimossi con solvente nitro.

TEMPI TECNICI

A +20 °C il prodotto essicca in 1 ora ca.

CONSUMO

Il consumo di Tile Primer è di ca. 100-200 g/m².

STOCCAGGIO

Tile Primer è sensibile al gelo. Stoccare a temperature superiori a +5 °C.
Resta stabile per almeno 18 mesi se conservato nelle confezioni originali chiuse.

CONFEZIONI

Canestri da 5 kg.

DATI TECNICI

PARAMETER UND TESTVERFAHREN	WERT
Aspetto	Liquido rosso
Massa volumica	1,01 kg/l ca.
pH (MIT 02)*	7-8
Residuo secco	12,5% ca.
Tasso di ceneri	0,01% ca.
Temperatura di applicazione	>+5 °C
Tempo di essiccazione	1 ora
Resistenza al calore del film indurito	fino a +80 °C

* I Metodi Interni Torggler (MIT) sono disponibili su richiesta.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com. Versione 06.2020.