

Isolamento termico e tenuta all'aria e all'acqua

EKOMIX PANEL WOOL – P



VOCE DI CAPITOLATO

Applicare il pannello in lana di roccia Ekomix Panel Woll-P a doppia densità, a bordo dritto, prodotto a marcatura CE, norma di riferimento UNI EN 13162, rispondente ai requisiti CAM.

- Reazione al fuoco EN 13510-1 Euroclasse A1;
- Densità (doppia 120/70) circa 78 kg/m³;
- λ_d 0,035 W/mK, μ 1, Cp 1030 J/(kgK);
- Prestazioni meccaniche TR 7,5, CS (10) 15;
- Dimensioni 1200×600×.. (come da indicazioni progettuali);