

Impermeabilizzanti

TESSUTO NT 50

Armatura e rinforzo di impermeabilizzanti liquidi, per applicazioni esterne e interne.



Armatura e rinforzo di impermeabilizzanti liquidi, per applicazioni esterne e interne. Tessuto NT 50, date le sue caratteristiche, può essere opportunamente utilizzato nel caso di armatura di prodotti per la tinteggiatura e/o protezione superficiale, applicate su supporti caratterizzati da microlesioni e cavillature.

CAMPI DI IMPIEGO

Tessuto NT 50 è un tessuto non tessuto in polipropilene, molto sottile, ad elevata resistenza, con massa areica di 50 g/m² e spessore di 300 μm, da annegare fra le mani di impermeabilizzanti liquidi, tipo Aquatech, BW 100 o PU Flex con funzione di armatura e rinforzo. Particolarmente adatto per applicazioni in presenza di spigoli, angoli o supporti microfessurati in genere e/o guaine preesistenti, al fine di evitare la penetrazione e garantire la sicurezza della tenuta, consente di aumentare lo spessore dei sistemi impermeabilizzanti. Tessuto NT è realizzato con fibre continue fissate termicamente, è resistente all'acqua e agli agenti chimici e denota una buona capacità di conformarsi alle sagome e "copiare" in aderenza forme tipiche degli angoli, in corrispondenza degli spigoli e di dettagli particolari, ed è impiegabile sia per applicazioni all'interno, sia all'esterno.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Nel caso di supporti non sufficientemente regolari può essere necessario, prima di procedere all'applicazione, regolarizzare i sottofondi con apposite malte e/o lisciature cementizie oppure, nel caso di piccole imperfezioni, applicare una mano preliminare di impermeabilizzante. Applicare quindi la prima mano vera e propria del prodotto impermeabilizzante, secondo le indicazioni riportate nella relativa scheda tecnica. Quindi stendere sulla mano ancora fresca il Tessuto NT 50 e annegarlo nel prodotto aiutandosi con

idonea attrezzatura tipo spatola americana, rullo o pennello. La posa di teli adiacenti di Tessuto NT 50 dovrà garantire dei sormonti di almeno 5-10 cm. Dopo sufficiente asciugatura della prima mano di prodotto impermeabilizzante, procedere alla successiva seconda mano o, se necessario, ulteriore mano, finché il tessuto non risulterà completamente inglobato dall'impermeabilizzante stesso.

DATI TECNICI

Prodotto	Tessuto NT 50
Tipo di materiale	Filamento in PP
Colore	bianco
Fissaggio	termico
Massa aerica	50 g/m2 ca.
Allungamento a rottura	ca. 90 % (longitudinale e trasversale)
Carico a rottura	ca. 101 N / 5 cm (longitudinale) ca. 81 N / 5 cm (trasversale)
Misura	1000 mm
Imballo	rotolo
Confezione	4x50 m

STOCCAGGIO

Se conservato in luogo fresco, asciutto e chiuso, il prodotto non è soggetto a deperimento nel corso del tempo.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 12.04.2021.