

Risanamento

STUCCOSOL

Stucco cementizio premiscelato finissimo per rasature e finiture sottili, per cls e supporti ad elevata resistenza, ad elevato pregio estetico.



- Facile applicabilità
- Effetto estetico finissimo e di massimo pregio
- Elevata adesione



CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura rigida di giunti tra lastre di solaio in calcestruzzo
- Stuccatura di crepe e fessure di strutture cementizie
- Rasatura di manufatti con superficie irregolare
- Sigillatura di giunti tra elementi ceramici messi in opera a posa distanziata

SPessori MASSIMI REALIZZABILI

1 mm per mano

CARATTERISTICHE

Stuccosol è un prodotto premiscelato in polvere di colore grigio, composto da cemento, inerti finissimi e polimeri speciali che conferiscono allo stucco un'ottima lavorabilità, alto potere di ritenzione dell'acqua, ottima aderenza ed aumentata resistenza alla flessione, ideale per rasature ed ugualizzazioni a strato sottilissimo di supporti di natura cementizia.

AVVERTENZE

- Stuccosol non deve essere applicato a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C
- Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso, etc.
- Non aggiungere acqua quando l'impasto ha già iniziato la presa
- Non usare più il prodotto impastato quando ha iniziato la presa, quindi avere cura di preparare volta in volta una quantità di impasto che possa essere posto in opera entro il suo tempo di lavorabilità
- Non eseguire applicazioni e rasatura in particolare con temperature troppo elevate e con forte ventilazione; proteggere dall'irraggiamento solare diretto, impastare con acqua fredda, per l'applicazione attendere le ore più fresche e cercare di proteggere la superficie dalla ventilazione

ISTRUZIONI PER LA POSA

Preparazione alla posa

Il supporto deve essere pulito e sano, privo di polvere, di materiale friabile e sporco in genere. Eventuali residui di disarmanti devono essere accuratamente rimossi. Si consiglia di inumidire preventivamente il supporto. Nel caso di supporti molto irregolari è da prevedere una regolarizzazione preliminare.

Preparazione del prodotto

Impastare Stuccosol con il 31 – 33% d'acqua, pari a 6,2 – 6,6 litri per sacco da 20 kg, e mescolare sino ad ottenere un impasto senza grumi; lasciare riposare per circa 10 minuti e quindi rimescolare brevemente prima di procedere all'applicazione utilizzando una spatola americana.

Qualora necessario applicare il prodotto in più mani successive, ognuna delle quali a strato molto sottile ed attendendo che quella precedente risulti opportunamente stabilizzata.

DATI TECNICI

PARAMETRO E METODO DI PROVA	VALORI
Massa volumica apparente secondo (MIT 013)	1,0 kg/litro
Granulometria secondo (EN 12192-1)	0 – 0,1 mm
Acqua d'impasto	31-33% di acqua pari a 6,2 – 6,6 litri per sacco da 20 kg
Massa volumica della malta fresca secondo (EN 1015-6)	1,85 kg/litro
Tempo di lavorabilità secondo (EN 1015-99)	≥ 40 minuti
Tempi di presa secondo (EN 196-3) : inizio presa	300 minuti ca.
Tempi di presa secondo (EN 196-3) : fine presa	600 minuti ca.
Aria occlusa secondo (EN 1015-7)	6%
Massa volumica della malta indurita secondo (EN 12190)	1,55 kg/litro ca
Resistenza allo strappo secondo (EN 1015-12)	≥ 1 N/mm ²
Resistenza a compressione Rc a 28 gg secondo (EN 12190)	≥ 15 N/mm ²
Resistenza a flessione Rc a 28 gg secondo (EN 1015-11)	≥ 5 N/mm ²
Assorbimento capillare Cm secondo (EN 13057)	≥ 0,5 kg/ (m ² √min)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo secondo (EN 7783 – μ)	15/35
Colore	Grigio
Imballo	sacco
Confezione	20 kg
Pallet	50 sacchi



CONSUMO

1,4 kg ca. per m² e per mm di spessore

STOCCAGGIO

Stuccosol va immagazzinato in ambiente asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 12 mesi.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 15.07.2021.