

# Torggler

Sigillanti ed adesivi

## COLLA PER GUAINA EPDM

Colla per la messa in opera di guaine in EPDM specifiche per la tenuta perimetrale delle facciate continue e dei serramenti. Ottimo per l' unione in telai di guarnizioni estruse in EPDM



Eccellente adesione su materiali come vetro acrilico, acciaio, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, piombo e legno.

### CAMPI DI IMPIEGO

Facciate continue, serramenti, unione guarnizioni in EPDM

### TIPI DI SOTTOFONDO

EPDM, vetro acrilico, acciaio, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, piombo e legno.

### TIPOLOGIA DI MATERIALE DA POSARE

Per l' unione di guarnizioni estruse e adesione di guaine in EPDM

### CARATTERISTICHE

Adesivo ad alta viscosità per l'applicazione in facciata delle membrane in EPDM su superfici verticali e orizzontali. Ottimo per l' unione di guarnizioni estruse in EPDM

## AVVERTENZE

La temperatura minima di applicazione è di almeno 5°C. Infiammabile evitare fiamme libere o altre fonti d'innesco. Non fumare. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA POSA

Applicare il sigillante sul supporto, realizzando delle linee di incollaggio con una pistola di estrusione per cartucce, quindi, dopo un minuto, applicare la membrana in EPDM e premere con forza con un rullo manuale. La distanza tra le strisce deve essere di almeno 40 mm, a seconda dello spessore e del peso della membrana.

## DATI TECNICI

Confezione	12x600 ml
Imballo	sacchetto
Colore	Nero

## CONSUMO

La resa effettiva dipende dal tipo di supporto, dall'applicazione e dallo spessore della membrana. Per esempio, in caso di applicazione verticale su legno:

Per una membrana da 0,5 mm, sono richiesti 50 g di pasta per metro lineare (cordolo largo 9 mm e spesso 5 mm)

Per una membrana da 1,0 mm, sono richiesti 100 g di pasta per metro lineare (cordolo largo 14 mm spesso 11 mm)

Dopo aver passato il rullo si dovrebbe ottenere uno strato di adesivo spesso 1 mm e largo da 4 a 7 cm.

## STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale integra temperature comprese tra 5°C e 30°C. Mantenere all'asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole fino al momento dell'applicazione.

Durata a magazzino 9 mesi se conservato nelle condizioni indicate in precedenza. Verificare la data di produzione su ciascuna salsiccia. La vita utile del prodotto si riduce nel caso venga conservato a temperature più elevate.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com). Versione 23.04.2024.